lauragais peintures **Fiche technique N° LA703** *Septembre 2007* Annule et remplace les éditions précédentes	**Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1** **PLATRE ET DERIVES – BOIS ET DERIVES** **MAÇONNERIES :** BETON – CIMENT **PEINTURES :** HYDRODILUABLES – ACRYLIQUES – GLYCÉROPHTALIQUES	**BANQUISE** **PLAQUE DE PLATRE** **Peinture d'impression et de finition décorative.** **INTÉRIEUR** **6 à 8 m²/L**

Fonction :

Peinture polyvalente à base de résine acrylique, pour l'impression et la finition décorative.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds d'habitations et lieux publics.

Qualités dominantes :

- **Produit particulièrement bien adapté pour la mise en peinture des plaques de plâtre cartonnées.**
- **Excellente adhérence sur le support.**
- **Camoufle efficacement les petits défauts du support.**
- **Faible teneur en COV.**
- **Anti flash-rusting (évite l'apparition des points de rouille sur les clous et autres têtes métalliques).**

Caractéristiques pratiques :



= 6 à 8 m²/L

= ½ h

= 4 h (*à 20°C et 60% d'humidité relative*).

- **Présentation :** Blanc - Prêt à l'emploi
- **Aspect :** mat profond
- **Rendement en surface :** 6 à 8 m²/L (*suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application*).
- **Matériel :** brosse, rouleau ou pistolet
- **Dilution :** 10% d'eau dans le cas d'une application au pistolet
- **Nettoyage du matériel :** EAU
- **Coloration :** Système à teinter LAURATREND EVOLUTION ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnement :** 3 L - 10 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,20 à 1,30
- **Extrait sec :** 45 à 49 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 50 g/l (2007). Ce produit contient max 50 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Brosser et dépoussiérer pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre.**
  Si nécessaire, laver, rincer jusqu'à eau claire, puis laisser sécher.
- **Sur peintures brillantes ou satinées :** poncer pour casser le brillant, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Eliminer totalement les anciens badigeons.**

Application :

- ***Après les travaux de préparation des supports décrits ci-dessus***, sur fonds propres, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **En impression :** Appliquer 1 couche directe.
- **En finition décorative :** appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 4 heures entre les 2 couches.

- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5℃ et supérieure à + 30℃.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Stocker à l'abri du gel.
Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accéssible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THÉOLAUR Peintures
ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – ***Service technique : 05 62 742 742*** *– Fax : 05 61 787 551*
Mail : lauragais@theolaur.com - Web : www.theolaur.com
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 24 3Z – N°intracommunautaire : FR 36 401 971 015